



ARDEX A 950

Flexspachtel, grau

- Schnelle Trocknung durch ARDURAPID® Effekt
- Für den Wand-, Decken- und Bodenbereich
- Spannungsarm, auch in dicken Schichten
- Besonders füllkräftig
- Filz- und glättbar
- Hohe Ergiebigkeit durch Leichtfüllstoff, Körnung bis 1 mm



Anwendungsbereich:

Innen. Boden, Wand, Decke.

- Ausbessern und Spachteln von Wand- und Deckenflächen, Füllen von größeren Vertiefungen, An- und Beputzen von tiefen Ausbrüchen – zur Aufnahme von Fliesen und anderen Belägen
- Verklebungen von Gipskarton-, Gipsfaser- und anderen Bauplatten
- Ausgleichen von Wänden und Böden
- Abdichten mit ARDEX S 1-K bereits nach etwa 2 Stunden
- Zur schnellen Untergrundvorbereitung von PANDOMO® Wall

Art:

Graues Pulver aus Spezialzementen und gut dispergierbaren Kunststoffen sowie mit ausgewählten Leichtfüllstoffen. Das Pulver wird mit Wasser zu einem geschmeidigen, standfesten Mörtel

angerührt, der sich leicht in dicker und dünner Schicht spachteln lässt und nach ca. 60 Minuten erhärtet. Der Mörtel ist spannungsarm und nach der Trocknung diffusionsoffen.

Verarbeitung:

Zum Anrühren von 25 kg ARDEXA950-Pulver werden ca. 7,75 l bzw. 8,75 l Wasser benötigt. Es darf nur so viel Material angerührt werden, wie innerhalb von ca. 30 bis 40 Minuten verarbeitet werden kann. Nach einer »Reifezeit« von 1 bis 3 Minuten und nochmaligem Durchrühren ist der Mörtel bei +20 °C ca. 30 – 40 Minuten lang verarbeitbar und kann sofort in der gewünschten Schichtdicke aufgebracht werden. Durch Hydratation und Trocknen erhärtet die Mörtelschicht nach ca. 60 Minuten so weit, dass ein Nachbearbeiten, wie Nachglätten mit ARDEXA950, möglich ist.



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
D-58453 Witten
13

56171
EN 13813:2002

ARDEX A 950
Standfeste Spachtelmasse
EN 13813:CT-C16-F3

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Druckfestigkeit: | ≥ 16 N/mm ² |
| Biegezugfestigkeit: | ≥ 3 N/mm ² |
| Verschleißwiderstand nach Böhme: | NPD |
| Haftzugfestigkeit: | NPD |
| pH-Wert: | NPD |
| Brandverhalten: | E |

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem
QM/UM-System nach
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX A 950

Flexspachtel, grau

Zum Herstellen glatter Flächen wird der Mörtelauftrag nach dem Anziehen entweder nachgespachtelt oder unter Verwendung eines Schwammbrettes gleichmäßig abgerieben und bei Bedarf scharf mit der Kelle abgezogen. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die Abbindezeit.

In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen. ARDEX A950 über +5 °C verarbeiten. Niedrige Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit, hohe Temperaturen verkürzen diese.

Das Verlegen von Fliesen kann nach ausreichender Erhärtung der Spachtelschichten, bei Normaltemperatur, nach ca. 2 – 3 Stunden, erfolgen. Natursteine können nach Trocknung, nach ca. 1 Tag, aufgebracht werden. Zum Auftragen von Anstrichen, Tapeten, Kunstharzputzen oder anderen Belägen ist die Trocknung abzuwarten. ARDEX A950-Spachtelschichten nicht flutieren. Bei Fleckspachtelungen für Nachfolgearbeiten die unterschiedliche Saugfähigkeit und Alkalität des Untergrundes beachten. Zur Herstellung einer neutralen und weißen Oberfläche können die getrockneten ARDEX A950-Schichten, mit ARDEX R 1, ARDEX A828 oder ARDEX A826 überspachtelt werden. Die Verarbeitungsempfehlungen für Klebstoffe und Anstriche sind zu beachten.

| Bodenflächen | Schichtdicken |
|------------------------|---------------|
| Calciumsulfatestriche | bis 15 mm |
| Fliesenbeläge/Terrazzo | bis 30 mm |
| Beton | bis 30 mm |
| Zementestrich | bis 30 mm |
| Holzspanplatten | bis 15 mm |
| Trockenestriche | bis 15 mm |

Im Außenbereich und im Dauernassbereich kann ARDEX A950 nicht eingesetzt werden.

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von Staub, Schmutz und anderen Trennmitteln sein. Alte, nicht fest haftende oder schwach gebundene Anstriche sowie lockere Putze und Tapeten sind zu entfernen.

| Untergrund | ohne Voranstrich | mit Voranstrich |
|---|------------------|--------------------------|
| Porenbeton | | ARDEX P 51 ARDEX P 52 |
| Beton | | ARDEX P 51 ARDEX P 52 |
| Ziegelmauerwerk | ✓ | |
| Gipsdiele | | ARDEX P 51 ARDEX P 52 |
| Kalksandstein | ✓ | |
| Gipsspachtelmasse | | ARDEX P 51 ARDEX P 52 |
| Gipskarton- und Gipsfaserplatten | ✓ | |
| Zementfaserplatten | ✓ | |
| OSB Platte DIN EN 300 | | ARDEX P 82 |
| Holzspanplatte P4 - P7 | | ARDEX P 51 ARDEX P 52 |
| ARDEX P 82 | | |
| Fliesen- und Plattenbeläge | | ARDEX P 4 ARDEX P 82 |
| Naturstein | | ARDEX P 4 ARDEX P 82 |
| Acryllackanstriche und Alkydharzanstriche | | ARDEX P 4 ARDEX P 82 |
| wasserfeste, scheuer- und waschbeständige matte Disper.Farben | | ARDEX P 4 ARDEX P 82 |
| Latexfarben | | ARDEX P 4 ARDEX P 82 |
| mineralische Reibeputze | ✓ | |
| MG 2 Kalkzementmörtel | ✓ | |
| MG 3 Zementmörtel | ✓ | |
| MG 4 Gipsmörtel | | ARDEX P 4 |
| Kunstharzputze | | ARDEX P 4 ARDEX P 82 |

Hinweis:

Enthält Portlandzement. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Einatmen von Staub vermeiden.

An einem trockenen Ort aufbewahren.

Entsorgung des Inhalts/der Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

GISCODE ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm.

ARDEX A 950

Flexspachtel, grau

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Anmischverhältnis: | Wand: ca. 7,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend ca. 1 RT Wasser : 3 RT Pulver Boden: ca. 8,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend ca. 1 RT Wasser : 2,5 RT Pulver |
| Schüttgewicht: | ca. 1,1 kg/l |
| Frischgewicht des Mörtels: | ca. 1,4 kg/l |
| Materialbedarf: | ca. 1,1 kg Pulver je m ² und mm |
| Verarbeitungszeit (+20 °C): | ca. 30 - 40 Min. |
| Überarbeitungszeit (+20°C): | nach 1 Tag (mind. 16 Stunden) |
| Druckfestigkeit: | nach 1 Tag ca. 6 N/mm ² nach 7 Tagen ca. 11 N/mm ² nach 28 Tagen ca. 14 N/mm ² |
| Biegezugfestigkeit: | nach 1 Tag ca. 2 N/mm ² nach 7 Tagen ca. 3 N/mm ² nach 28 Tagen ca. 4 N/mm ² |
| pH-Wert: | Frischmörtel zementhaltig = ca. 12 abgebundene Spachtel- schicht = ca. 10 |
| Abpackung: | Säcke mit 25 kg netto; |
| EMICODE: | EC 1 ^{PLUS} R – sehr emissionsarm |
| Kennzeichnung nach GHS/CLP: | GHS05 „ätzend“ Signalwort Gefahr |
| Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: | keine |
| Lagerung: | In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. |